


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CELLPACK TUB TERMO SB 1.5-0.5 NEGRU, ROLA 15M - CELLPACK

Tub termocontractibil SR1F pe rola 1.5-0.5, proportia de contractare 3:1 - Cellpack
Domenii de utilizare - aplicatii universale de izolare, marcare, protectie mecanica, etc
Culori - negru

Proprietati:

- perete subtire
- interiorul tubului neadezivat
- ignifug
- fara silicon
- rezistenta ridicata la rupere
- stabilitate termica excelenta
- proprietati electrice exceptionale
- rezistenta la radiatii UV si agenti chimici
- non coroziv

Tuburile SB vin livrate pe role, in cutii practice cu dozator

Proprietati	Valoare	Test
Proprietati fizice		
Densitate	~ 1.4 g/cm ³	ASTM-D 192, A-1
Duritate	> 50 Shore D	ISO 868
Allungia la rupere	400 %	IEC 811-1-1
Rezista la rupere	13 MPa	IEC 811-1-1
Contractibilitatea la cald	< 10 %	ASTM-D 2671
Raportul de contractare	2 : 1	IEC 811-1-1
Proprietati termice		
Temperatura optima de depozitare	< 60 °C	-
Temperatura de aplicare	-55 °C până la +125 °C	IEC 216
Temperatura de contractare	> 110 °C	CPT-R-rt
Proprietati la ardere	ignifug	ASTM-D 876
Modulul elastic	< 175 MPa	ASTM-D 882
Flexibilitate la temperaturi joase	-55 °C	ASTM-D 2671 C
Tăbiat la 100 h la 150 °C		IEC 811-1-1
Allungia la rupere	250 %	
Rezista la rupere	11 MPa	
Proprietati electrice		
Fora de electrod	20KV/mm	DIN VDE 0303 R.2
Rezista la izolatie	10 ¹⁴ Ω x cm	DIN VDE 0303 R.3
Coeficient de dilatare	2.5	DIN 53453 R.2+3
Proprietati chimice		
Corozie	II	ASTM-D 2671A+B
Absorbtie de apa	< 0.15 %	VDE 0472
Rezista la amestecul de gaze	Gripa 1	ISO 846

Pret: 108,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tub-termo-sb-1-5-0-5-negru-rola-15m-cellpack>